



食品添加物 殺菌料

ジァミスティー®

®

次亜塩素酸ナトリウム製剤

有効塩素濃度 200ppm

中性(pH7.4前後)



■ジァミスティー® 生地変退色試験(社内試験)

お問い合わせ・ご要望の多い「ジァミスティー®」の衣類・生地などに対する影響を、社内試験にて検証いたしました。



試験条件 生地に対しジァミスティー®液剤のスプレー噴霧2回を行い自然乾燥
上記を1サイクルとし、20サイクル(合計40回)を行って、
各生地の変色・退色を試験した。

試験日 2016年2月4日～2月10日

試験結果 綿、ポリエステル、麻、毛、シルクの5種類の生地に対して、
ジァミスティー®スプレー噴霧では、変退色しないことが確認できた。

噴霧前



綿

ポリエステル

麻

毛

シルク

噴霧後



5種類の生地に40回の直接噴霧を行い、 生地が変退色しないことを確認しました。

※上記のどのような生地・どのような色調の布に対しても、変色・退色しないことを保証するものではありません。

※生地は日光・大気中の成分・水分や油分などによっても変色・退色現象が起こります。

ご家庭でご使用の際は、必ず目立たない部分でお試しの上、ご利用ください。

ジァミスティー®・及びアミスティー®は、パッケージ記載の用法を守り、正しくお使いください。



Safe Environment Laboratory Inc.
株式会社 安全環境研究所

〒124-0014
東京都葛飾区東四つ木 4-38-9
TEL 03-3691-6751 FAX 03-6909-0654
<http://www.s-e-l.jp> <mailto:info@s-e-l.jp>

安全で快適な
空間を提供します